

SÓDICA IMPERQUIMIA

BENTONITA

DESCRIPCIÓN

Tipo de bentonita sódica, pulverizada a malla 200

APLICACIÓN

Uso en peletización de hierro, ayuda en aglutinante de pellet del hierro.

EMPAQUE

Saco de papel

Súper saco

Granel

Análisis Químico Típico

PROPIEDADES	DATO MINIMO	DATO MAXIMO
SiO ₂	57.0 %	64.0 %
Al ₂ O ₃	18.0 %	21.0 %
Fe ₂ O ₃	1.5 %	2.8 %
MgO	2.0 %	3.2 %
CaO	0.1 %	1.0 %
Na ₂ O	1.5 %	3.0 %
K ₂ O	0.2 %	1.0 %

Propiedades de Especificaciones Físicas

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	PROCEDIMIENTOS
Humedad	12.0 % máximo	MPL-4
Finura	85 % mínimo	MPL-5
Viscosidad 600 rpm	65 cps mínimo	MPL-15

Código	Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Elaboró	Revisó	Autorizó
FO-A2-S.IMPERQ	E	20/04/18	Se agregó cuadro de verificación en la nueva revisión del formato. Se hace una revisión general a hoja técnica	Aux. Calidad	Gte. Calidad	Jefe Laboratorio
						

